



PYRO-SAFE® Dekorlack SP 2

Brandschutzdecklack

Beschreibung

Dekorativer Schutzlack in verschiedenen RAL-Farbtönen.
Vergilbungsstabil, schnelltrocknend und scheuerbeständig.

Einsatzbereiche

- Zum Überstreichen und zum Schutz vor mechanischer Belastung von Brandschutzbeschichtungen.
- als Decklack für PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST SP-A2 Stahlbeschichtung und für PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1 zur Beschichtung von Beton im trockenen Innenbereich



Lieferung und Verpackung

PYRO-SAFE® Dekorlack SP 2	
Verpackung	Eimer
Gebindegröße	12,5 kg
Artikelnummer	
	01153101

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ global@svt.de

Bestellung: order@svt.de

☎ +49 4105-40 90-0





PYRO-SAFE® Dekorlack SP 2

Technische Daten

Einsatzbereich	Trockener Innenbereich		
Farbe	Weiß und weitere RAL-Farbtöne		
Glanzgrad	Seidenglänzend		
Viskosität (+20 °C) [mPas]	2 500–4 500 mPas		
Flüchtige Bestandteile (VOC)	< 140 g/l		
Verbrauch	150 g/m ² Nassauftrag ergibt ca. 60 µm Trockenschichtdicke.		
Verarbeitungstemperatur	min. + 5 °C		
Verarbeitungshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Vor der Verarbeitung das Produkt gut aufrühren. • Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen und Altanstrichen sein. • Die Applikation kann durch Streichen, Rollen oder Airlesslackierung erfolgen. • Verarbeitung im Spritzverfahren (Airless (Düsenbohrung > 0,013–0,017 Zoll = 0,33–0,43 mm) oder Druckluft (Düsenbohrung ≥ 1,5–2,0 mm)). • Mit dem Auftrag von PYRO-SAFE® Dekorlack SP 2 auf PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST SP-A2, bzw. PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1 darf frühestens nach fünf Tagen begonnen werden. 		
Trocknungszeit	Staubtrocken:	min. 1 Stunden	bei +23 °C und relativer Luftfeuchtigkeit 65 % ± 3 %
	Überstreichbar mit sich selbst:	min. 6 Stunden	
	Durchgetrocknet:	min. 4 Tage	
Lagerung	Vor Frost schützen! Kühl und trocken lagern (+5 °C – +25 °C). Mindestens 18 Monate lagerfähig im verschlossenen Originalgebinde mit der Option auf Verlängerung.		
Sicherheitshinweise	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.		

Anwendungen

Beschichtung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
	ETA-17/0394	Schutz vor mechanischer Belastung von Brandschutzbeschichtungen	
	Z-19.51-2257	Schutz vor mechanischer Belastung von Brandschutzbeschichtungen	
GOST DBN / DSTU	nach Anfrage	PYRO-SAFE® Dekorlack SP 2 Feuerschutzlack für den Schutz von Stahlkonstruktionen	R15 bis R120 (nach Länder-Prüfnormen)